



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO BRILLANT GREASE

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO BRILLANT GREASE – це серія нетоксичних багатоцільових харчових мастил, які виготовляють на основі комплексного алюмінієвого загусника в поєднанні з комбінацією білих фармацевтичних олив і синтетичних вуглеводнів. Мастила посилені спеціально підібраним пакетом присадок і твердим наповнювачем для забезпечення оптимальної роботи. Це дійсно універсальні харчові мастила, які можна використовувати в багатьох сферах застосування. Мастила серії SUNOCO BRILLANT GREASE відрізняються за класом консистенції NLGI 00, 0, 2 та відповідають вимогам NSF H-1.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Дуже хороші протизадирні (EP) і протизносні (AW) властивості.
- Стійкі до окиснення.
- Захищають від корозії.
- Відмінна вантажопідйомність.
- Мають хорошу стійкість до води.
- Підходять для обладнання харчової промисловості.
- Діапазон робочих температур: від -20 до +130 °C, короткочасно до +150 °C.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходять для змащення обладнання харчової промисловості, де можливий випадковий контакт з харчовими продуктами. Підшипники кочення та ковзання, що працюють на середніх швидкостях, з параметром DN < 500 000. Ланцюги та направляючі. Мастила класом консистенції NLGI 0 та NLGI 00 також підходять для використання в централізованих системах змащення, які потребують напіврідкого мастила.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

Клас консистенції NLGI	00	0	2
ISO 6743/9	L-XBGI B-00	L-XBGI B-0	L-XBGI B-2
NSF	H-1	H-1	H-1



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас консистенції NLGI	-	00	0	2
Загусник	-	алюмінієвий комплексний		
Колір	візуально	білий		
В'язкість базової оливи @40 °C, cSt	ASTM D-445	150	150	150
Температура крапання, °C	ASTM D 566	>230	>230	>230
Стійкість до води @90 °C	DIN 51807/T1	0	0	0
Відділення оливи, %	IP-121	4,1	4,1	4,1
4-ох кульковий тест				
- зварювання, Kgs	ASTM D-2596	>310	>310	>310
- знос, пляма (mm)	ASTM D-2266	0,55	0,55	0,55

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані мастильні матеріали не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованими мастильними матеріалами може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>